

MetalEffect ASLAN CA 23

Die Metalleffektfolie für exklusive Designs

Selbstklebende Polyesterfolie in 8 Effekten für besonders exklusive Werbung. Schriftzüge, Logos und Embleme erhalten damit einen besonderen Effekt. Durch den beidseitig gleichen Farbeffekt kann die MetalEffect ASLAN CA 23 ideal für Glasflächen verwendet werden. Sie eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz. Erhältlich in den Farbtönen Silber, Gold und Kupfer und Roségold glänzend sowie Kupfer, Alu, Gold und Edelstahl gebürstet.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 22 04. 7 08-80

Materialaufbau

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| Folie: | Polyester | |
| Foliendicke: | ~ 50 µm | |
| Klebstoff: | Polyacrylatklebstoff | Klebstoffmenge: ~ 20 g/m ² |
| Abdeckung: | Silikonkarton | Flächengewicht: ~ 140 g/m ² |

Eigenschaften

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Klebkraft (ASTMD-903): | sofort: nach 1 Woche: | ~ 1,5 N/25 mm ~ 10 N/25 mm |
| Temperaturbereich: | während des Verklebens: verklebt: | ab 15°C -30 °C bis +80 °C |
| Mindesthaltbarkeit: | silber und gold glänzend: alle anderen Farben und Effekte: | 3-5 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. 2 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. |

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49 (0) 2204.708 80 · **fax** +49 (0) 2204.708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

MetalEffect ASLAN CA 23

Verarbeitung

| | |
|------------------------|--|
| Bedruckbarkeit: | Das Material kann mit PVC-Siebdruckfarben bedruckt werden. (Bei unzureichender Trocknung der Druckfarben wird die Folie durchweicht und der Klebstoff negativ beeinflusst.) |
| Verklebung: | Die Folie ist trocken und nicht auf ausgasende Oberflächen, wie z.B. nicht getempertes Acrylglas zu verkleben. Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes. Die MetalEffect ASLAN CA 23 ist ausschließlich für glatte und ebene Flächen geeignet und darf nicht auf gewölbten Untergründen verklebt werden. |
| Glanz: | Bei hochglänzenden Farben kann es besonders in Kernnähe zu einer Mattierung der Oberfläche kommen. Diese Mattierung ist ein Abdruck der Silikonkartonrückseite und verliert sich innerhalb kurzer Zeit. |
| Lagerfähigkeit: | Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung. |

Stand: 04|2017

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.
Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN